

Silikonová lepidla a těsnicí hmoty & Silikonové vazelíny a směsi



Produkt	Typ vytvrzení	Forma	Viskozita mPas	RTV nebo vytvrz. teplem	Barva	Min. pracovní teplota °C	Max. pracovní teplota °C	Tvrdość Shore A	Pevnost v tahu MPa	Prodloužení %	Nelepitivé min	Max. vytvrzení 3mm hodin@ 25°C	Tepelná vodivost W/mK
1-složková lepidla a těsnicí hmoty Silcoset													
Silcoset 151	Acetoxý	Samonivelační	210000	RTV	Bílá	-60	300	43	2.93	180	10	<12	0.20
Silcoset 152	Acetoxý	Pasta		RTV	Bílá	-60	300	40	2.31	240	2	7	0.20
Silcoset 153	Acetoxý	Pasta		RTV	Průsvitná	-60	250	39	2.32	280	4	7	0.20
Silcoset 158	Acetoxý	Pasta		RTV	Černá	-60	300	38	2.30	290	4	7	0.20
Průmyslová 1&2-složková lepidla a těsnicí hmoty													
AS1500	Acetoxý	Pasta		RTV	Bílá	-50	300	39	2.40	270	3	7	0.20
AS1502	Acetoxý	Pasta		RTV	Stříb. šedá	-50	300	52	3.00	205	4	7	0.20
AS1504	Acetoxý	Pasta		RTV	Červená	-50	300	35	2.50	410	4	7	0.20
AS1521	Acetoxý	Tekutá	49000	RTV	Průsvitná	-50	250	30	0.90	328	9	4	0.20
AS1522	Acetoxý	Tekutá	7000	RTV	Průsvitná	-50	250	22	0.70	165	10	4	0.20
AS1523	Acetoxý	Tekutá	70000	RTV	Průsvitná	-50	250	25	4.90	655	11	<14	0.20
AS1524	Acetoxý	Tekutá	60000	RTV	Bílá	-50	250	24	5.00	600	10	<14	0.20
AS1525	Acetoxý	Tekutá	60000	RTV	Průsvitná	-50	250	30	1.00	190	7	<24	0.20
AS2502	Acetoxý	Pasta		RTV	Červená	-65	250	30	1.5	260	4	<1	0.20
1-složková nízkokorozivní lepidla a těsnicí hmoty pro průmysl													
AS1602	Oximový	Pasta		RTV	Bílá	-50	250	38	1.60	220	4	<14	0.20
AS1603	Oximový	Pasta		RTV	Průsvitná	-50	220	33	2.15	300	5	12	0.20
AS1604	Oximový	Pasta		RTV	Černá	-50	240	50	2.00	250	3	<12	0.30
AS1606	Oximový	Pasta		RTV	Průsvitná	-50	220	25	1.50	530	8	10	0.20
AS1607	Oximový	Pasta		RTV	Bílá	-50	220	70	2.90	70	1	<9	1.58
AS1620	Oximový	Tekutá	26000	RTV	Průsvitná	-50	220	25	2.00	400	14	<24	0.20
AS1621	Oximový	Tekutá	24000	RTV	Bílá	-50	230	24	2.00	410	19	<24	0.20
AS1622	Oximový	Tekutá	23500	RTV	Černá	-50	275	24	1.90	390	13	<24	0.20
AS1623	Oximový	Tekutá	6000	RTV	Červená	-65	250	24	1.20	180	19	24	0.20
AS1626	Oximový	Tekutá	24000	RTV	Průsvitná	-50	200	28	2.17	156	10	24	0.20
1&2-složková nekorozivní neutrální lepidla a těsnicí hmoty pro elektroniku													
AS1402	Adiční	Pasta		Teplem	Průsvitná	-50	200	30	1.50	295			0.20
AS1404	Adiční	Pasta		Teplem	Šedá	-50	200	44	3.83	399			0.20
AS1405	Adiční	Pasta		Teplem	Šedá	-50	210	56	1.50	80			3.89
AS1420	Adiční	Tekutá	43000	Teplem	Šedá	-50	260	67	3.10	70			1.38
AS1421	Adiční	Pasta	140000	Teplem	Šedá	-50	210	56	2.20	105			2.10
AS1700	Alkoxy	Pasta		RTV	Průsvitná	-50	200	30	2.43	545	10	36	0.20
AS1701	Alkoxy	Pasta		RTV	Černá	-50	220	52	2.35	200	3	24	0.60
AS1703	Alkoxy	Paste		RTV	Průsvitná	-62	200	34	4.60	440	6	10	0.20
AS1704	Alkoxy	Paste		RTV	Černá	-62	250	34	4.60	440	6	10	0.20
AS1721	Alkoxy	Samonivelační	95000	RTV	Černá	-50	200	27	1.21	320	10	<36	0.20
AS1723	Alkoxy	Tekutá	72000	RTV	Průsvitná	-50	200	28	1.00	216	11	24	0.20
AS1724	Alkoxy	Tekutá	44000	RTV	Průsvitná	-62	200	19	1.05	240	11	24	0.20
AS1725	Alkoxy	Tekutá	47000	RTV	Černá	-62	250	19	1.05	240	11	24	0.20
AS1726	Alkoxy	Tekutá	3100	RTV	Průsvitná	-62	200	36	1.52	141	10	24	0.20
AS1727	Alkoxy	Tekutá	3400	RTV	Černá	-62	200	36	1.52	141	10	24	0.20
AS1740	Alkoxy	Samonivelační	40000	RTV	Průsvitná	-62	200	27	1.80	400	18	<72	0.18
AS1745G	Alkoxy	Pasta		RTV	Šedá	-62	316	35	7.75	830	45	<36	0.20
AS1745T	Alkoxy	Pasta		RTV	Průsvitná	-62	200	35	6.90	775	45	<36	0.20
AS2700	Alkoxy	Pasta		RTV	Šedá	-50	200	39	2.05	240	20	<1	0.30
AS2701	Alkoxy	Pasta		RTV	Šedá	-50	200	65	1.93	80	12	<1	1.55
AS1800	Acetonový	Pasta		RTV	Bílá	-50	220	35	2.20	388	2	<24	0.20
AS1801	Acetonový	Pasta		RTV	Černá	-50	220	35	2.00	320	2	<24	0.20
AS1802	Acetonový	Samonivelační	350000	RTV	Šedá	-50	220	67	3.90	103	4	<8	2.30
AS1803	Acetonový	Samonivelační	350000	RTV	Bílá	-50	220	65	2.80	94	4	<8	1.55
AS1805	Acetonový	Pasta		RTV	Červená	-50	300	50	1.70	270	4	8	0.20
AS1810	Acetonový	Pasta		RTV	Černá	-50	220	35	1.81	353	4	<24	0.19
AS1820	Acetonový	Tekutá	30000	RTV	Bílá	-50	220	30	1.10	330	6	16	0.20
AS1821	Acetonový	Tekutá	20000	RTV	Černá	-50	220	27	0.85	200	10	<24	0.20
1-složková lepidla a těsnicí hmoty pro všeobecné použití													
AS5500	Acetoxý	Pasta		RTV	Různé	-50	200	30	1.70	440	4	<12	
AS5600	Oximový	Pasta		RTV	Různé	-50	180	28	1.12	530	7	<12	
AS5700	Alkoxy	Pasta		RTV	Bílá	-60	200	34	2.00	580	15	24	
AS5701	Alkoxy	Pasta		RTV	Černá	-60	260	37	2.40	450	10	24	
AS5702	Alkoxy	Pasta		RTV	Průsvitná	-60	200	24	2.70	540	15	24	
AS5720	Alkoxy	Samonivelační	80000	RTV	Bílá	-60	200	20	1.50	450	25	24	
AS5721	Alkoxy	Samonivelační	100000	RTV	Černá	-60	260	30	1.50	450	25	24	
AS5722	Alkoxy	Stěkávací Pasta	220000	RTV	Bílá	-60	200	25	1.52	450	25	24	

Silikonové vazelíny a směsi

Produkt	Popis	Vlastnosti	Aplikace
SGM494	Velmi kvalitní silikonová vazelína, netavící se	Pitná voda, certif. Min. obrany MOD XG250, netavící se	Plastové / pryžové armatury mazivo pro letectví a kosmonautiku separační přípravek pro formy, izolace a
SGM496	Silikonová vazelína vysokonapěťová izolace	Vynikající dielektrické vlastnosti	Ochrana vysokonapěťových izolátorů

UK ACC Silicones Limited Amber House, Showground Road, Bridgwater, TA6 6AJ Tel: +44 (0) 1278 411411 Fax: +44 (0) 1278 411444	Italy Treco s.r.l. Via Romagna 8 Sesto Uteriano (MI) 20098 Milan, Italy Tel: +39 02 988 0913 Fax: +39 02 9828 0413	Germany Pommernstrasse 12 53119 Bonn Germany Tel: +49 (0)228 2497371 Fax: +49 (0)228 2497372	Czech Republic Turanka 115 627 00 Brno Czech Republic Tel: +420 532 123 258 Fax: +420 532 123 259
---	---	--	---

